ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Техпроект»
Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-25

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Техпроект»
_____ А.Ф. Павлова
«21» Мая 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
(исследований)
№71270-ТЕХП/25 от 21.05.2025

1	Объект	Краска акриловая водно-дисперсионная для потолков ВД-АК-2180
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Русхим», Адрес: Россия, 155908, Ивановская обл., г. Шуя, ш. Южное, д. 6, кв. 53, ИНН: 3700029385, ОГРН: 1253700002687
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Русхим», Адрес: Россия, 155908, Ивановская обл., г. Шуя, ш. Южное, д. 6, кв. 53, ИНН: 3700029385, ОГРН: 1253700002687
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 71270 от 09 Апреля 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Апреля 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	21 Апреля 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Апреля 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025 Краска акриловая водно-дисперсионная. Технические условия.
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Внешний вид краски	Однородная жидкость без посторонних включений	Соответствует требованию	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025
2	Цвет	Белый	Белый	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025
3	Внешний вид покрытия	После высыхания краска должна образовывать ровную однородную матовую пленку	Соответствует требованию	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025
4	Массовая доля нелетучих веществ, %	44 – 50	48,6	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025
5	Водородный показатель (pH) краски, ед. pH	7,0 – 9,0	8,9	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025
6	Плотность, кг/дм^3	1,15 – 1,4	1,12	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025
7	Степень перетира, мкм, не более	70	72,3	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025
8	Время высыхания до степени 3 при температуре 20(±2) °С и относительной влажности 65(±5), ч, не более	1	1	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025
9	Запах воздушной среды, баллы, не более	2	2	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025
10	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения, баллы: - на кожные покровы	0-4	0	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025
	Микробиологические показатели			
11	Enterobacteriaceae на 50 см^2	Отсутствие	Отсутствуют	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025
12	Staphylococcus aureus на 50 см^2	Отсутствие	Отсутствуют	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025
13	Pseudomonas aeruginosa на 50 см^2	Отсутствие	Отсутствуют	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025
14	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ), не более	1x10^3 КОЕ/см^2	1x10^3 КОЕ/см2	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
15	Плесневые грибы и дрожжи, не более	$1x10^2$ КОЕ/см^2	$1x10^2$ КОЕ/см^2	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025
	Санитарно-эпидемиологические показатели			
16	Допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м^3: - Формальдегид; - Метилметакрилат; - Ксилол	 0,01 0,01 0,1	 0,005 0,008 0,04	ТУ 20.30.11-002-48152831-2025

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Краска акриловая водно-дисперсионная для потолков ВД-АК-2180, **выпускаемая** Обществом с ограниченной ответственностью «Русхим», Адрес: Россия, 155908, Ивановская обл., г. Шуя, ш. Южное, д. 6, кв. 53, ИНН: 3700029385, ОГРН: 1253700002687, **соответствует:** ТУ 20.30.11-002-48152831-2025 Краска акриловая водно-дисперсионная. Технические условия.

Исполнитель К.С. Сотников

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект».
Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.