



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Техпроект»

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН:
1247700739120

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23



Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Техпроект»
А.Ф. Павлова

«21» Мая 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (исследований) №71271-ТЕХП/25 от 21.05.2025

1	Объект	Грунтовка акриловая глубокого проникновения с антисептиком ВД-АК-0301
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Русхим», Адрес: Россия, 155908, Ивановская обл., г. Шуя, ш. Южное, д. 6, кв. 53, ИНН: 3700029385, ОГРН: 1253700002687
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Русхим», Адрес: Россия, 155908, Ивановская обл., г. Шуя, ш. Южное, д. 6, кв. 53, ИНН: 3700029385, ОГРН: 1253700002687
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 71271 от 09 Апреля 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Апреля 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	21 Апреля 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Апреля 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025 Грунтовки. Технические условия.
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Внешний вид грунтовки	Однородная жидкость без посторонних включений	Соответствует требованию	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025
2	Цвет	Белый или розовый	Белый	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025
3	Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать ровную однородную поверхность полупрозрачную пленку	Соответствует требованию	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025
4	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	45	47	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025
5	Водородный показатель (рН) грунтовки, ед. рН	6,5-9,5	6,8	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025
6	Плотность, кг/дм ³	1,2-1,4	1,34	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025
7	Условная вязкость при температуре 20,0 (±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, с, не менее	14	14,3	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025
8	Степень перетира, мкм, не более	90	88,6	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025
9	Время высыхания до степени 3 при температуре 20 (±2) °С и при относительной влажности 65 (±5) % ч, не более	2	2	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025
9	Смываемость пленки, г/м ² , не более	3,5	3,41	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025
10	Стойкость к статическому воздействию воды при температуре 20 (±2) °С, ч, не менее	24	24,6	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025
Микробиологические показатели				
11	Enterobacteriaceae на 50 см ²	Отсутствие	Отсутствуют	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025
12	Staphylococcus aureus на 50 см ²	Отсутствие	Отсутствуют	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025
13	Pseudomonas aeruginosa на 50 см ²	Отсутствие	Отсутствуют	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025
14	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных	1x10 ³ КОЕ/см ²	1x10 ³ КОЕ/см ²	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
	микроорганизмов (МАФАНМ), не более			
15	Плесневые грибы и дрожжи, не более	1x10 ² КОЕ/см ²	1x10 ² КОЕ/см ²	ТУ 20.30.11-001-48152831-2025
<i>Санитарно-эпидемиологические показатели</i>				
16	Допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м ³ :			ТУ 20.30.11-001-48152831-2025
	- Формальдегид;	0,01	0,006	
	- Метилметакрилат;	0,01	0,004	
	- Ксилол	0,1	0,002	

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Грунтовка акриловая глубокого проникновения с антисептиком ВД-АК-030, выпускаемая Обществом с ограниченной ответственностью «Русхим», Адрес: Россия, 155908, Ивановская обл., г. Шуя, ш. Южное, д. 6, кв. 53, ИНН: 3700029385, ОГРН: 1253700002687, **соответствует:** ТУ 20.30.11-001-48152831-2025 Грунтовки. Технические условия.

Исполнитель

 К.С. Сотников

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.